

Elcometer 134A 研磨剂氯离子测试套件

在喷砂过程中，被污染的研磨剂会使氯化物留在表面，导致涂层过早损坏。

尤其在喷射介质回收使用几次后，污染物会堆积起来。在工地现场使用
Elcometer 134A 氯离子测试套件可精确鉴定污染并防止浪费成本的有关表面的异常。



技术规格			
部件编号	产品描述		
E134----2	Elcometer 134A 氯离子测试套件，用于检测研磨剂 (每套测试4次)		
测量范围	1 - 60µg/cm² (1 - 60ppm)	刻度分辨率	1µg/cm² (1ppm)
取样时间	1.5 分钟 (约)		
存储条件	不得超过 25°C (77°F)		
尺寸	185 x 125 x 110mm (7 x 5 x 4.5")	重量	367g (13oz)
包装清单	4套测试, 包括：研磨剂样本容器, 混合容器带预先计算好的溶液量, 滴定管, 滴定管掀钮, 绳和操作手册		