



高鐵儀器 精密卓越



CE ISO 9001

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7012-AH 高溫AKRON 耐磨試驗機

GB/T 1689

適用於硫化橡膠及彈性材料耐磨性能的測定方法。



溫度範圍	常溫~90℃
磨耗砂輪	直徑為150mm,厚度25mm,中心孔直徑19mm(標準要求32mm),細微性為36號;磨料為氧化鋁
砂輪軸回轉速	34±1r.p.m
膠輪軸回轉速	76 ± 2r.p.m
試驗荷重	26.7N±0.2N
試樣傾斜角度範圍	0° ~ 35°可調
計數器	LCD液晶顯示0 ~ 99,999,999
試件尺寸	條狀『長度為(D+2h)p+0~5mm · 12.7±0.2 mm · 厚度為3.2 mm ± 0.2mm』(注: D為膠輪直徑 · h為試樣厚度)『膠輪直徑直徑68 0-1mm · 厚度為12.7±0.2 mm · 硬度75~80度』
電源	1φ AC 220V 50Hz(依國別或指定) 450W
體積	60 cm × 50 cm × 45 cm
重量 (約)	57kg

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年——

高鐵科技股份有限公司
GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061

FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz

手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957

FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz

手機: 13708970121